

Vergleich:

herkömmliches Polyesterharz GFK zu Epoxidharz GFK

Mehr Informationen finden Sie in der Liste mit Preisinformationen.

<i>Beschreibung</i>	GFK Gewebe Gelcoat	GFK UltraRobust Gelcoat
<i>Stärke</i>	2,5 mm	1,3 mm
<i>Gewicht</i>	3,5 kg/m ²	2,4 kg/m ²
<i>Zugfestigkeit</i>	95 N/mm ²	140 N/mm ²
<i>Biegefestigkeit</i>	140 N/mm ²	400 N/mm ²

Die Daten stellen keine Zusicherung von technischen Eigenschaften im Rahmen einer Spezifikation dar. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.